

FIXMIX

Asfaldiparandussegu

20 kg
kott

20 kg
ämber

600 kg
big bag



FIXMIX KÕRGE KVALITEEDIGA ASFALDIPARANDUSSEGU

- KASUTUSVALMIS TOODE OTSE PAKENDIST
- KERGE PAIGALDADA
- LIIKLUS KOHESEL AVATAV
- KASUTATAV AASTARINGSELT

FIXMIX on kõrge kvaliteediga kasutusvalmis asfaldiparandussegu asfaldi- ja betoonpindade remondiks. Sobib nii asfaldiaukude kiireks remondiks kui ka nt. kivisillutise ja asfaltkatte liitekohtade, asfaldi prooviauukude, kaevejälje jms püsivaks remondiks tänavatel, kõnniteedel, sildadel, parkimisplatsidel. Segu on kasutatav aastaringsest erinevates ilmastikuoludes. FIXMIX on väljatootatud ja toodetud arvestades põhjamaiseid tingimusi.

FIXMIX asfaldiparandussegu koosneb graniitkillustikust ning erilisel töödeldud ja lisanditega bituumenist, mistõttu paigaldatud materjal püsib kindlalt augus ja selle pealmine pind on tugev, kulumis- ja soolakindel. Alumine kiht jääb elastseks, kindlustades asfaltkatte pikaajalisuse. Segu on vastupidav kemikaalidele, kuid reageerib orgaaniliste lahustega. Segu ei kleepu auto rehvide külge.

FIXMIX asfaldiparandussegu paigaldamine ei vaja spetsiaalseid tööriistu ega seadmeid. Segu on pakendis kasutusvalmis – see ei vaja eelnevat segamist ega töötlust. Remonditav ala ei vaja

eritöötlust; segu nakkub nii kuiva kui märja pinnaga. Remonditud ala võib koheselt liiklusele avada.

KIVINEMINE:

FIXMIX asfaldiparandusseguga remonditud koht on liiklusele koheselt avatav, kuid asfaldisegu järelkivinemine toimub sõltuvalt oludest pikema perioodi jooksul.

SÄILITAMINE:

Fixmix asfaldiparandussegu säilib pikaajaliselt tihedalt suletud pakendis, kaitstuna otsese päikesevalguse ja madalate temperatuuride eest.

HOIATUS:

- Kasuta kaitsekindaid / kaitseriietust.
- Nahale sattumisel pese korralikult vee ja seebiga.
- Kasutada hästi ventileeritud tingimustes.
- Vältida aurude sissehingamist.



1. Puhastage teekatte servad, eemaldage praht ja suuremad tükid.



2. Täitke ümbritsevast pinnast veidi kõrgemalt. Tasandage asfaldiroobi, reha või labidaga.



3. Sõitke segust autorattaga üle / tihendage käsitambi või labidaga. Parima tulemuse saavutamiseks ja suuremate pindade puhul kasutage pinnasetihendajat. Sügavamate aukude puhul tihendage segu ca 5 cm kihtide kaupa. Liiklus koheselt avatav.